WIKING GULVE

Datablad
Wiking Ask Natur

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Ask Natur Hvid Hårdvoks Olie

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.
Wiking Ask Natur fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.

Sorteringen ”Natur” har et harmonisk farvespil og er næsten knastfri. Billederne i databladet viser Ask Natur med behandlingen hvid hårdvoksolie.

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Dimensioner:
15x155x1600-2350 (Q-LOC)
15x185x1600-2350 (Q-LOC)
22x185x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Hvid Hårdvoks Olie

Slidlag: 4mm

Vedligeholdelse: Hårdvoks vedligeholdelsesolie

Rengøring:
Løs snavs støvsuges eller tørmoppes regelmæssigt. Vask: Må kun vaskes med sæbe produceret til hårdvoks olie overflade. Andre sæber kan skade overfladens egenskaber.

Andre mulige overfladebehandlinger:
Hvid Olie
Hvid Matlak

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:
3 lags lamelopbygning.
Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.
Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm: Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.
Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m³ 520 kg/m³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m³

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Ask Natur Hvid Matlak

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.
Wiking Ask Natur fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.
Sorteringen "Natur" har et harmonisk farvespil og er næsten knastfri.
Billederne i databladet viser Ask Natur med behandlingen hvid matlak.

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Dimensioner:
15x155x1600-2350 (Q-LOC)
15x185x1600-2350 (Q-LOC)
22x185x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Hvid Matlak

Slidlag: 4mm

Vedligeholdelse:
Hvis ønsket kan benyttes Trip Trap lakpleje til opfriskning af overfladen.

Rengøring:
Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe uden hvidpigment.

Andre mulige overfladebehandlinger:
Hvid Olie
Hvid Hårdvoks Olie

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:
3 lags lamelopbygning.
Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.
Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm: Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.
Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m³ 520 kg/m³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m³

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Ask Natur Hvid Olie

Wiking Ask plankegulve fremstilles af udsøgt dansk ask. Ask er en smuk lys træsort med en helt unik struktur i brunligt til rødligt kernetræ. Plankerne er opbygget i 3 lag med tværliggende mellemlag af fyr. Denne opbygning gør plankerne velegnede i forbindelse med gulvvarme og reducerer træets naturlige bevægelser med op til 70 %. Plankerne har afrundede kanter, som fremhæver de enkelte plankers bredde.
Wiking Ask Natur fås i forskellige dimensioner og overfladebehandlinger.
Sorteringen ”Natur” har et harmonisk farvespil og er næsten knastfri.

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Rosle

Dimensioner:
15x155x1600-2350 (Q-LOC)
15x185x1600-2350 (Q-LOC)
22x185x2200-2350 (F/N – godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Hvid Olie

Slidlag: 4mm

Vedligeholdelse: Trip Trap Oliepleje Hvid eller Plejeolie Ekstra Hvid Rengøring: Løs snavs støvsuges regelmæssigt.

Efterbehandling: Trip Trap Oliepleje Hvid eller Plejeolie Ekstra Hvid.

Vask: 250 ml Trip Trap Natursæbe Hvid til 5L vand.

Andre mulige overfladebehandlinger:
Hvid Matlak
Hvid Hårdvoks Olie

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:
3 lags lamelopbygning.
Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.
Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm: Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.
Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev

Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m³ 520 kg/m³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m³

T. +45 9752 5600
E. wiking@wikinggulve.dk

Wiking Gulve
Hesthøjvej 16
DK- 7870 Roslev